

Pullex Platin**4447000030**

Тонкошарова лазур для захисту деревини на основі розчинника з металевим ефектом, для приватного та комерційного використання

ОПИС ПРОДУКТУ**Загальна інформація**


Лазур для дерева на основі розчинника без ароматичних сполук для приватного і комерційного використання для фарбування зовні. Завдяки спеціальним пігментам в складі дозволяє отримати приголомшливий металевий відтінок з ефектом мерехтіння. Лазур зберігає пору відкритою і добре захищає від води, робить конструкції більш довговічними і перешкоджає ерозії покриття. Продукт не містить ароматичних розчинників і кобальтвмісних сикативів.

Особливі властивості, стандарти

- Покриття забезпечує захист від синяви і руйнуючих деревину грибків за допомогою активних компонентів.

Активні речовини

3,0 г / кг (0,3%) IPBC (йодпропінілбутилкарбамат)

Сфера використання

- Дерев'яні зовнішні конструкції, із змінними і обмежено змінними розмірами, наприклад, дерев'яні будинки, дерев'яна обшивка, навіси, профілі, віконні віконниці, балкони, ворота і т.д.
- Для терасної підлоги і трапів ми рекомендуємо Pullex Bodenöl 50527.
- Будь ласка, дотримуйтеся технічних описів продуктів.

08-20 (замінює 01-20) ZKL 4447

b.w.

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz**Fon: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: technical-support@adler-lacke.com**

Unsere Anleitungen basieren auf derzeitigem Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Käufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen. Über Eignung und Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer/Anwender eigenverantwortlich, weshalb empfohlen wird, ein Musterstück zur Überprüfung der Eignung des Produktes herzustellen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Alle früheren Merkblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit. Änderungen der Gebindegrößen, Farbtöne und verfügbaren Glanzgrade vorbehalten.


**ТОВ «Лівінг Вуд Україна»**

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | www.adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com


ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ

Вказівки щодо застосування



- Будь ласка, перемішайте продукт перед застосуванням.
- Температура продукту, об'єкта і навколишнього середовища не повинна бути нижче + 5°C.
- Оптимальний температурний режим 15-25°C при відносній вологості повітря 40-80%
- Для нових дерев'яних конструкцій ми рекомендуємо нанести покриття з усіх боків.
- Патьоків смоли неможливо уникнути незалежно від методу нанесення продукту.
- На горизонтальні дерев'яні елементи наносити продукт тонким шаром, щоб уникнути відшаровування внаслідок занадто товстої плівки.
- Лесуючі (напівпрозорі) продукти мають обмежену зносостійкість і тому вимагають більш частого догляду.
- Вимивання водорозчинних компонентів деревини, особливо під час зливи може бути мінімізовано, якщо наносити покриття рівномірно з усіх боків, і додатковий шар на торцевих зрізах дерев'яних елементів.
- На листяних породах і деревині багатій на компоненти, залишки штукатурки (підвищення лужності) або металевий пил (утворення іржі) можуть привести до почорніння поверхні.
- Будь ласка, дотримуйтесь **ARL 500 - Робочі інструкції по нанесенню покриттів на дерев'яні конструктивні елементи із змінними і обмежено змінними розмірами - Загальний розділ.**

Технологія нанесення



11
↓ ↓ ↓
8 - 12 m²


Процес нанесення	Пензлик
Покривність на шар (м ² /л)	близько 12
Покривність на шар (м ² /л), неструга-на поверхня	близько 8

Продукт готовий до застосування.

Форма, властивості і вологість основи впливають на витрату / покривність. Точні значення витрати можуть бути визначені тільки виготовленням пробного зразка.

Для оптимального висихання продукту рекомендується дотримуватися рекомендовану кількість нанесення. Занадто велика товщина шару може істотно уповільнити процес висихання!

Час висихання (при 23°C і відносній вологості 50%)



12 h

Наступний шар	приблизно через 12 годин
---------------	--------------------------

Вказані значення є орієнтовними. Процес висихання залежить від основи, товщини шару, температури, повітрообміну і відносної вологості повітря.

На деревині багатій на компоненти (наприклад, дуб, іроко) висихання може сповільнюватися.

Низькі температури і / або висока вологість можуть збільшити час сушіння.

Очищення робочого інструменту



3 ADLER Adlerol-Terpentinölersatz 80301.



ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | www.adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

ОСНОВА

Тип основи	Особливо підходить для деревини хвойних порід, а також для дерев'яних лаг, наприклад, як масивна клеєна деревина, дошки з клеєної деревини, конструкції з цільної деревини і т.д.
Характеристики основи	<p>Основа повинна бути сухою, чистою, міцною, без розділових речовин, таких як жир, віск, силікон, смола і т.д., не містити деревного пилу, бути придатною для нанесення покриття.</p> <p>Необхідною умовою довговічності покриття є наявність конструктивної захисту деревини.</p> <p>Будь ласка, дотримуйтесь ÖNORM B 2230 частина 1.</p> <p>Дивіться також VOB, частина C, DIN 18363, пункт 3; Малярські та лакофарбові роботи.</p> <p>Будь ласка, дотримуйтесь інструкції BFS-Merkblatt №18.</p>
Вологість деревини	Хвойні породи: 15% +/- 2%
Підготовка основи	<p>Для оптимальної довговічності покриття, ми рекомендуємо шліфувати поверхню з розміром зерна 80, в напрямку волокон, ретельно видалити пил, смоли і смоляні кишені. Гострі кромки повинні бути закруглені.</p> <p>Деревину з великою кількістю смоли слід очистити ADLER Nitro-Verdünnung 80001.</p> <p>Водорості, зелений наліт і цвіль зовні видаліть засобом Aviva Fungisan 8308000210.</p> <p>Будь ласка, дотримуйтесь технічного опису продукту.</p>

СИСТЕМА ПОКРИТТЯ

Просочення	<p>При необхідності, для захисту від синяви, зараження грибком і комахами, просочіть 1 x Pullex Imprägnier-Grund 4436000200 (застосовується до деревини з класом стійкості 3-5 по EN 350-2).</p> <p>Проміжна сушка: близько 12 години</p> <p>Використовуйте антисептик для деревини обережно. Слідкуйте за вказівками на етикетці і в технічному описі продукту.</p> <p>Дотримуйтесь ARL 056 - Робочу інструкцію з нанесення засобів для захисту деревини.</p>
Основний шар	<p>1 x Pullex Platin 4447000030</p> <p>Проміжна сушка: близько 12 години</p>
Фінішне покриття	1 x Pullex Platin 4447000030

ДОГЛЯД ТА ОНОВЛЕННЯ ПОКРИТТЯ

Догляд	<p>Довговічність покриття залежить від багатьох факторів, в особливості, сорт дерева, погодні умови, конструктивний захист, механічні навантаження і вибір колірного тону. Для продовження терміну служби покриття необхідно своєчасно проводити роботи по догляду за обробленою поверхнею. Для цього рекомендується щорічно проводити технічний огляд / обслуговування об'єкта.</p> <p>При необхідності очистити неушкоджену поверхню від пилу і забруднень і нанести 1-2 шари Pullex Platin 4447000030.</p> <p>Будь ласка, дотримуйтесь ARL 504 - Робочі інструкції по нанесенню покриттів на дерев'яні конструктивні елементи із змінними і обмежено змінними розмірами - Установка і оновлення.</p>
---------------	--



ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68


+380 44 499-87-75 | www.adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ

Упаковка

W30 4447000030: 0,75 л; 2,5 л

Відтінки кольору / ступінь глянцю

Кольори можна отримати в системі кольору **ADLER Color4you**.

База W30

4447000030


- Кінцевий відтінок залежить від кольору деревини, кількості нанесеного матеріалу, кольору просочення і фінішного покриття.
- Для визначення кінцевого кольору рекомендується нанести пробний зразок покриття на оригінальній поверхні.
- Для забезпечення єдиного кольору слід використовувати на одній і тій же поверхні матеріал однієї партії.
- Для гарної стійкості покриття до атмосферних впливів застосовуються тільки кольорові матеріали.
- Кращу стійкість до атмосферних впливів мають середні тони; занадто світлі або занадто темні тони слід уникати в екстремальних погодних умовах.
- Тоновані продукти слід використовувати протягом 3 місяців.

Додаткові продукти

ADLER Adlerol-Terpentinölersatz	80301
Aviva Fungisan	8308000210
ADLER Nitro-Verdünnung	80001
Pullex Imprägnier-Grund	4436000200
Pullex Bodenöl	50527 ff

ДОДАТКОВІ ВКАЗІВКИ

Термін зберігання / умови зберігання



Не менше 5 років в оригінальній непошкодженій упаковці.

Зберігати в місці захищеному від вологи, прямих сонячних променів, морозу і високих температур (вище 30°C).

Рекомендуємо перелити вміст розкритої упаковки в більш дрібну тару для запобігання загустінню / утворення плівки.

Технічні дані


Вміст ЛОС

Граничне значення за нормами ЄС для Pullex Platin (Кат. Af): 700 г/л (2010). Pullex Platin містить максимум 700 г/л ЛОС.

GISCODE

BSL20

Дані щодо безпеки

Більш детальну інформацію щодо безпеки при транспортуванні, зберіганні і застосуванні, а також щодо утилізації можна знайти у відповідному паспорті безпеки. Поточну версію можна знайти за адресою www.adler-lacke.com.

Для тканини (ганчір'я), просоченої продуктами оксидативного висихання існує небезпека самозаймання! Тканину (ганчір'я), просочену продуктом сушити в розправленому вигляді. Зберігати в закритих металевих контейнерах або під шаром води.



ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | www.adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com