

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

## РАФФАЭЛЛО Декор Стукко INT/rf/02

### Технические характеристики

РАФФАЭЛЛО Декор Стукко – это паропроницаемое покрытие на основе гашёной извести, идеальное для воспроизведения древнего метода отделки «под мрамор». Использование РАФФАЭЛЛО Декор Стукко гарантирует максимальную дышащую способность и способствует естественному распределению влажности через штукатурку и кладку, предотвращая образование плесени и бактерий. Со слабым запахом, не горючий, безопасен для человека и окружающей среды.

### Сфера применения

Декор для внутренних стен в помещении.

### Подготовка подложек

Очистить поверхность и нанести один слой грунтовки II Primer by Oikos для лучшей фиксации.

### Способ нанесения

Для получения идеального результата нанести продукт в три слоя, используя для отделки специальные шпатели «инокс» компании Oikos:

- **Первый слой:** выравнивать поверхность с РАФФАЭЛЛО Декор Стукко для получения как можно больше ровной поверхности без никаких дефектов.
- **Второй слой:** нанести тончайший слой продукта, слегка налагая мазки. Продолжать выравнивать стену так, чтобы поверхность была гладкой, но не блестящей. Подождать 6 – 8 часов для высыхания материала.
- **Отделка:** нанести тончайший слой продукта, слегка налагая мазки и одновременно полируя поверхность лезвием шпателя.

В зависимости от интенсивности слоя, вначале легко, а далее сильнее, можно нанести продукт по мере его высыхания. Можно также отполировать поверхность, используя шерстяное мягкое сукно. В зависимости от интенсивности слоя и типа инструмента можно получить матовый, полуглянцевый и глянцевый эффект.

### Отделка/Защитные средства

Для придания водоотталкивающего эффекта и для возможности мытья поверхности через 4-5 дней нанести Cera per Raffaello производства Oikos.

**Технические характеристики: нанесение**

Разведение/Смешивание	Готово к применению
Расход	1,1 ÷ 1,7 м <sup>2</sup> /л
Инструменты для нанесения	Шпатель «инокс» компании OIKOS.
Закрепляющие средства	Il Primer компании OIKOS
Защитные средства	Cera per Raffaello компании OIKOS
Температура нанесения	+5 °С ÷ +36 °С (с относительной влажностью не более 80%)
Время визуального высыхания	1 ч (при температуре 20 °С с относительной влажностью 75%)
Время полного высыхания	20 ÷ 25 дней (при температуре 20 °С с относительной влажностью 75%)
Очистка инструмента	Водой

**Технические характеристики: продукт**

Состав	На основе известкового молочка, натуральные добавки, неорганические пигменты на основе железных оксидов и цветного песка.
Удельный вес	1,5 кг/л +/- 3%
РН	12 ÷ 13
Вязкость	60.000 ÷ 80.000 CPS Брукфилд (RVT 20 оборотов/мин при 25 °С)
Температура хранения	+2 °С ÷ +36 °С. Боится мороза
Реакция на огонь	Отрицательная, если состав наносится на невоспламеняющуюся поверхность; материал на водной основе толщиной менее 0,600 мм в высушенном состоянии.
Парогазопроницаемость (SD)	0,05 м (максимально допустимый уровень 2 м, DIN 52 615)
Ограничение на выброс Летучих Органических Веществ (VOC), согласно Директиве 2004/42/CE	Класс принадлежности: А/ I; VOC: 8 г/л (максимум); Ограничение Фазы I (от 1.1.2007): 300 г/л, Ограничение Фазы II (от 1.1.2010): 200 г/л
Цвета	Цвета согласно колеровочной карте
Фасовка	1 – 5 – 20 л
Замечания	- Избегать долгого контакта с кожей, при раздражении тщательно вымыть руки мылом и водой. Если раздражение продолжается, обратиться к врачу. - Избегать контакта с глазами, если краска попадает в глаз, тщательно вымыть глаза водой с сахаром. Если раздражение продолжается, обратиться к врачу.

**Токсикологические показатели**

Продукт не содержит тяжёлые металлы такие, как хром и свинец. Кроме того, не содержит токсичные, ароматические, хлоросодержащие растворители. Не наблюдается опасной для здоровья

полимеризации. Продукт представляет собой неопасное вещество, если используется согласно предписанию. Рекомендуется соблюдать обычные меры предосторожности при обращении с красками на водной основе. Для хранения и передвижения не предусмотрено принятие каких-либо особых мер; тара, остатки и случайные рассеивания могут быть устранены посредством инертных абсорбирующих материалов таких как: песок, земля и т.д., они также должны перерабатываться согласно национальным или региональным действующим предписаниям. Транспортировка должна осуществляться согласно международным соглашениям.

### **Основные технические условия**

Тщательно очистить окрашиваемую поверхность, удалив отслаивающиеся части. Нанести один слой грунтовки Il Primer OIKOS для лучшей фиксации и ждать его высыхания. После этого, нанести паропроницаемое покрытие на основе гашёной извести, идеально для воспроизведения древнего метода отделки «под мрамор», как РАФФАЭЛЛО Декор Стукко OIKOS. Обработка материала осуществляется шпателем из нержавеющей стали и окончательный эффект имитирует мрамор. Должны быть соблюдены все правила нанесения. Стоимость - ..... за кв.м., включая материал и работу.

### **Заметки**

Компания OIKOS srl гарантирует, что информация, содержащаяся в данном техническом описании предоставлена наилучшим образом в отношении соответствующих технических и научных исследований.

Несмотря на указанное выше, OIKOS не несёт никакой ответственности за результаты, полученные вследствие использования собственного продукта, поскольку способы нанесения остаются за рамками контроля или проверки со стороны последней.

Следовательно, рекомендуется предварительное исследование по поводу соответствия каждого продукта в отдельности и в каждом отдельном случае.